

**ОПИСАНИЕ** ПОЛИКРЭМ-В – вододispersионная акриловая грунтовка.

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для внутренних работ.  
Для грунтования новых штукатурных основ (потолков и стен), закрепления старых, по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы.  
Для грунтования перед оклейкой обоев.  
Обладает глубокопроникающей способностью, паропроницаемостью.  
Обеспечивает выравнивание впитывающей способности основы и адгезии финишного слоя покрытия, существенно уменьшает его расход.  
Входит в красочную программу АКРЭМ™-КОМФОРТ-5.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:	бесцветный	Плотность, г/см <sup>3</sup> :	1,00
Разбавитель:	<b>вода</b>	Расход на один слой, кг/м <sup>2</sup> :	0,035-0,045

### НАНЕСЕНИЕ

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ** перед нанесением, при необходимости, участки, зараженные грибком или водорослями, обработать составом АНТИПЛЕСЕНЬ;  
удалить полностью меловые, известковые и масляные красочные слои;  
тщательно перемешать;  
профильтровать;  
разбавить водой в соотношении 1:1; 1:2; 1:3 (в зависимости от плотности подложки);  
нанести в 1-2 слоя на очищенную (от пыли, грязи, жира, неплотнотдержающихся частиц красочного, шпатлевочного или штукатурного слоя) основу.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ** температура основы и воздуха не ниже 8°C;  
относительная влажность воздуха не выше 85%.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ** Кисть, валик, пневматическое распыление.  
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

**ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ** При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.  
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка ПОЛИКРЭМ-В пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

**ХРАНЕНИЕ** В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.  
**Не допускать замораживания!**  
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57  
т/ф (812) 252-54-87  
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34  
e-mail: nto@emlak.ru  
<http://www.emlak.ru>