



Грунтовка ПОЛИКРЭМ-СИЛИКОН

ОПИСАНИЕ ПОЛИКРЭМ-СИЛИКОН – грунтовка и гидрофобизатор на основе водной эмульсии силана/силоксана.

НАЗНАЧЕНИЕ Для наружных и внутренних работ.
 Гидрофобизация минеральных основ (штукатурных основ и кирпичных кладок всех типов, мягких и средних известняков и т. д.).
 Для грунтования новых пористых водопоглощающих неокрашенных минеральных основ, закрепления старых, по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы. Обеспечивает выравнивание впитывающей способности основы и адгезию финишного покрытия, существенно уменьшает его расход. Улучшает декоративные свойства кирпичной кладки и мягких известняков.
 Входит в красочные программы АКРЭМ™-ФАСАД-СИЛИКОН и АКРЭМ™-ФАСАД-АКРОСИЛ.
Обладает глубокопроникающей способностью, очень высокими паропроницаемостью (Sd<0,05 м) и долговечностью (разрешение КГИОП, 2004 г.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет:	бесцветный	Плотность, г/см ³ :	0,95-1,05
Разбавитель:	вода	Расход на один слой, кг/м ² :	0,110-0,150

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ перед нанесением, при необходимости, участки, зараженные грибком или водорослями, обработать составом АНТИПЛЕСЕНЬ;
 тщательно перемешать;
 профильтровать;
 нанести в 1-2 слоя на очищенную (от пыли, грязи, жира, неплотнотержащихся частиц красочного, шпатлевочного или штукатурного слоя) основу.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ температура окрашиваемой поверхности и воздуха не ниже 5°C;
 относительная влажность воздуха не выше 85%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик, пневматическое распыление.
 Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ При температуре воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 24 часа.
 Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка ПОЛИКРЭМ-СИЛИКОН пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.
Не допускать замораживания!
 Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.

