

ОПИСАНИЕ ПОЛИКРЭМ-УЛЬТРА – воднодисперсионная акриловая грунтовка с ультратонким размером частиц.

НАЗНАЧЕНИЕ Для наружных и внутренних работ.
Для грунтования новых пористых водопоглощающих минеральных основ, закрепления старых, по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы, бетонных и газобетонных основ (фасадов, потолков и стен в помещениях с повышенной влажностью), гипсовых и цементноволокнистых плит, гипсокартонных листов.
Обладает глубокопроникающей способностью, достаточно высокой паропроницаемостью. Обеспечивает выравнивание впитывающей способности и адгезию финишного покрытия, существенно уменьшая его расход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | | |
|----------------|-------------|--|-------------|
| ➤ Цвет: | бесцветный | ➤ Плотность, г/см ³ : | 1,05-1,10 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Расход на один слой, кг/м ² : | 0,070-0,100 |

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- перед нанесением, при необходимости, участки, зараженные грибком или водорослями, обработать составом АНТИПЛЕСЕНЬ;
- тщательно перемешать;
- профильтровать;
- нанести в 1-2 слоя на очищенную (от пыли, грязи, жира, неплотнoderжающихся частиц красочного, шпатлевочного или штукатурного слоя) основу.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- температура основы и воздуха не ниже 8°C;
- относительная влажность воздуха не выше 85%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик, пневматическое распыление.
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка ПОЛИКРЭМ-УЛЬТРА пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.
Допускается транспортировка при температуре до минус 20°C в течение месяца.
Гарантийный срок хранения – 9 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
<http://www.emlak.ru>