

ОПИСАНИЕ ШПАКРЭМ-В – воднодисперсионная акриловая шпатлевка.

НАЗНАЧЕНИЕ Для внутренних работ. Для исправления дефектов и выравнивания штукатурных, бетонных основ (потолков и стен), ДВП, ДСП в сухих помещениях.
Обладает долговечностью, паропроницаемостью, **не содержит цемент**.
Входит в красочную программу АКРЭМ™-КОМФОРТ-5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Цвет:	светло-серый	➤ Плотность, г/см ³ :	1,7
➤ Разбавитель:	вода	➤ Расход на один слой толщиной 1 мм, кг/м ² :	1,400-1,500
➤ Способность шлифоваться:	хорошо шлифуется всухую	➤ Толщина одного слоя, мм	1–2
➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:	70–75		

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- тщательно перемешать;
- при необходимости разбавить водой, не более 5%;
- нанести на загрунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-В и очищенную от пыли и грязи поверхность;
- допускается нанесение 2-3 слоев.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- температура поверхности и воздуха не ниже 8°C;
- относительная влажность воздуха до 85%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Шпателем.
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65%:
– **3 часа** (каждого шпатлевочного слоя)
– **24 часа** (перед нанесением красочного слоя)
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Шпатлевка ШПАКРЭМ-В пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.
Допускается транспортировка при температуре до минус 20°C в течение месяца.
Гарантийный срок хранения – 9 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
<http://www.emlak.ru>