

**ОПИСАНИЕ** ПОЛИКРЭМ-Ф – воднодисперсионная акриловая фасадная грунтовка.

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для наружных и внутренних работ. Для грунтования новых пористых водопоглощающих минеральных основ, закрепления старых, по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы, бетонных и газобетонных основ (фасадов, потолков и стен в помещениях с повышенной влажностью), цементноволокнистых плит, гипрокартонных листов. Обеспечивает выравнивание впитывающей способности и адгезию финишного покрытия, существенно уменьшая его расход.  
**Обладает достаточно высокой паропроницаемостью и проникающей способностью.**  
Входит в красочную программу АКРЭМ™-ФАСАД.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                |             |  |             |
|----------------|-------------|--|-------------|
| ➤ Цвет:        | бесцветный  | ➤ Плотность, г/см <sup>3</sup> :           | 1,05-1,10   |
| ➤ Разбавитель: | <b>вода</b> | ➤ Расход на один слой, кг/м <sup>2</sup> : | 0,035-0,050 |

### НАНЕСЕНИЕ

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- перед нанесением, при необходимости, участки, зараженные грибком или водорослями, обработать составом АНТИПЛЕСЕНЬ;
- тщательно перемешать;
- разбавить водой в соотношении 1:1;
- нанести в 1-2 слоя на очищенную (от пыли, грязи, жира, неплотнoderжающихся частиц красочного, шпатлевочного или штукатурного слоя) основу.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

- температура основы и воздуха не ниже 8°C;
- относительная влажность воздуха не выше 85%.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ** Кисть, валик, пневматическое распыление.  
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

**ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ** При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.  
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка ПОЛИКРЭМ-Ф пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

**ХРАНЕНИЕ** В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.  
**Допускается транспортировка при температуре до минус 20°C в течение месяца.**  
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваевская, 57  
т/ф (812) 252-54-87  
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34  
e-mail: [nto@emlak.ru](mailto:nto@emlak.ru)  
<http://www.emlak.ru>