

ОПИСАНИЕ ШПАКРЭМ-Ф – воднодисперсионная акриловая легкая безусадочная шпатлевка.

НАЗНАЧЕНИЕ Для наружных и внутренних работ. Для исправления дефектов и выравнивания штукатурных, бетонных и газобетонных основ (фасадов, потолков и стен в помещениях с повышенной влажностью), а так же для создания фактурной декоративной поверхности. Обладает высокими паропроницаемостью и долговечностью, **низким удельным весом, не содержит цемента.** Входит в красочные программы АКРЭМ™-ФАСАД-СИЛИКОН, АКРЭМ™-ФАСАД-АКРОСИЛ, АКРЭМ™-ФАСАД.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Цвет:	серый	➤ Плотность, г/см ³ :	1,0-1,1
➤ Разбавитель:	вода	➤ Расход на один слой толщиной 1 мм, кг/м ² :	1,000-1,100
➤ Способность шлифоваться:	удовлетворительно шлифуется всухую	➤ Толщина одного слоя, не более, мм:	5
➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:	72–77		

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- тщательно перемешать;
- при необходимости разбавить водой, не более 5%;
- нанести на загрунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-Ф и очищенную от пыли и грязи основу;
- допускается нанесение 2-3 слоев.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- температура основы и воздуха не ниже 5°C;
- относительная влажность воздуха не выше 85%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Шпатель.
Пневматическое распыление текстурным пистолетом.
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ

При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65%:
– **3 часа** (каждого шпатлевочного слоя). В условиях повышенной влажности и более низкой температуры воздуха время сушки каждого слоя увеличивается до 24 часов;
– **24 часа** (перед нанесением красочного слоя)
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Шпатлевка ШПАКРЭМ-Ф пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.

Не допускать замораживания!
Гарантийный срок хранения – 9 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
http://www.emlak.ru