



Шпатлевка ШПАКРЭМ-РЕСТАВРАТОР

ОПИСАНИЕ ШПАКРЭМ-РЕСТАВРАТОР – воднодисперсионная акриловая шпатлевка.

НАЗНАЧЕНИЕ Для внутренних реставрационных работ.
Для исправления дефектов и выравнивания штукатурных основ (потолков и стен).
Обладает высокой долговечностью, высокой паропроницаемостью, **не содержит цемент**.
Входит в красочную программу АКРЭМ™-РЕСТАВРАТОР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|-------------|
| ➤ Цвет: | белый | ➤ Плотность, г/см ³ : | 1,7 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Расход на один слой толщиной 1 мм, кг/м ² : | 1,400-1,500 |
| ➤ Способность шлифоваться: | хорошо шлифуется всухую | ➤ Толщина одного слоя, мм: | 1–2 |
| ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: | 70–75 | | |

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- тщательно перемешать;
- при необходимости разбавить водой, не более 5%;
- нанести на загрунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-РЕСТАВРАТОР и очищенную от пыли и грязи основу;
- допускается нанесение 2-3 слоев.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- температура основы и воздуха не ниже 15°C;
- относительная влажность воздуха не выше 85%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Шпателем.
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65%:
– **3 часа** (каждого шпатлевочного слоя)
– **24 часа** (перед нанесением красочного слоя)
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Шпатлевка ШПАКРЭМ-РЕСТАВРАТОР пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.
Не допускать замораживания!
Гарантийный срок хранения – 9 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
<http://www.emlak.ru>