

<b>ОПИСАНИЕ</b>	АКРЭМ™-ФАСАД – вододисперсионная акриловая фасадная краска.	
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Для наружных и внутренних работ. Для высококачественной окраски фасадов зданий и для внутренних работ (потолки и стены) на ответственных объектах и в помещениях с повышенной влажностью. Красочная программа АКРЭМ™-ФАСАД (грунтовка ПОЛИКРЭМ-Ф, шпатлевка ШПАКРЭМ-Ф, краска АКРЭМ™-ФАСАД) применяется на штукатурных основах и кирпичных кладках всех типов, на бетонных и газобетонных основах и по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы ( <b>разрешение КГИОП, 2001 г.</b> ) <b>Обладает высокими декоративными свойствами, паропроницаемостью, долговечностью, водоотталкиванием, стойкостью к косому дождю, укрывистостью.</b>	

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Цвет:	белый, различные цвета по колерным картам ЗАО «Эмлак» и по согласованию с Заказчиком	➤ Плотность, г/см <sup>3</sup> :	1,20-1,35
➤ Глянец:	матовая	➤ Степень перетира, не более, мкм:	30
➤ Разбавитель:	<b>вода</b>	➤ Расход на один слой, кг/м <sup>2</sup> :	0,110-0,150
➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:	54–59	➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с:	50

### НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	➤ тщательно перемешать; ➤ добавить, при необходимости, не более 5% воды; ➤ профильтровать; ➤ нанести в 2 слоя на загрунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-Ф и очищенную от пыли и грязи основу.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	➤ температура основы и воздуха не ниже 8°C; ➤ относительная влажность воздуха не выше 85%.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик, пневматическое распыление. Инструмент <b>сразу</b> после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.
ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ	При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска АКРЭМ™-ФАСАД пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

### ХРАНЕНИЕ

В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.  
**Допускается транспортировка при температуре до минус 20°C в течение месяца.**  
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57  
т/ф (812) 252-54-87  
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34  
e-mail: [nto@emlak.ru](mailto:nto@emlak.ru)  
<http://www.emlak.ru>