

ОПИСАНИЕ АКРЭМ™-ФАСАД-ПОЛИТОН – воднодисперсионная акриловая фасадная грунтовка-краска.

НАЗНАЧЕНИЕ Для наружных и внутренних работ. Для наружной промежуточной, а на ответственных объектах - финишной окраски (фасадов, потолков и стен в помещениях с повышенной влажностью).
Применяется на штукатурных основах и кирпичных кладках всех типов, бетонных и газобетонных основах и по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы.
Служит основой для последующего нанесения краски АКРЭМ™-ФАСАД.
Обладает хорошими декоративными свойствами, долговечностью, паропроницаемостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Цвет:	белый, различные цвета по колерным картам ЗАО «Эмлак» и по согласованию с Заказчиком	➤ Плотность, г/см ³ :	1,20-1,35
➤ Глянец:	матовая	➤ Степень перетира, не более, мкм:	60
➤ Разбавитель:	вода	➤ Расход на один слой, кг/м ² :	0,110-0,150
➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:	50–56	➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с:	50

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ➤ тщательно перемешать;
➤ добавить, при необходимости, не более 5% воды;
➤ профильтровать;
➤ нанести на загрунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-Ф и очищенную от пыли и грязи основу.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ➤ температура основы и воздуха не ниже 8°C;
➤ относительная влажность воздуха не выше 85%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик, пневматическое распыление.
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка-краска АКРЭМ™-ФАСАД-ПОЛИТОН пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.
Допускается транспортировка при температуре до минус 20°C в течение месяца.
Гарантийный срок хранения – 9 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
<http://www.emlak.ru>