

**ОПИСАНИЕ** АКРЭМ™-ШИФЕР – воднодисперсионная акриловая краска.

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для окраски асбоцементного шифера, цементнопесчанной черепицы, бетонных и газобетонных основ.  
Обладает высокой стойкостью к косому дождю.  
Препятствует обрастанию поверхности мхами, лишайниками.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                |   |  |             |
|----------------|---|--|-------------|
| ➤ Цвет:        | серый, синий, красно-коричневый, темно-зеленый, темно-коричневый, кирпичный, вишневый, различные по согласованию с Заказчиком | ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:                        | 44–50       |
| ➤ Глянец:      | матовая   | ➤ Плотность, г/см <sup>3</sup> :                             | 1,45-1,55   |
| ➤ Разбавитель: | <b>вода</b>   | ➤ Степень перетира, не более, мкм:                           | 50          |
|                |   | ➤ Расход на один слой, кг/м <sup>2</sup> :                   | 0,160-0,200 |
|                |   | ➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с: | 20          |

### НАНЕСЕНИЕ

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- поверхность очищают от загрязнений, удаляют мхи и лишайники, обеспыливают;
- перед нанесением, при необходимости, участки, зараженные грибок или водорослями, обработать составом АНТИПЛЕСЕНЬ;
- тщательно перемешать;
- добавить, при необходимости, не более 5% воды;
- нанести в 2 слоя на загрунтованную грунтовкой ПОЛИКРЭМ-СИЛИКОН и очищенную от пыли и грязи основу.

При конвейерной окраске технология нанесения подбирается с учетом особенностей производства.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

- температура основы и воздуха не ниже 10°C;
- относительная влажность воздуха не выше 85%.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ** Кисть, валик, безвоздушное и пневматическое распыление.  
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

**ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ** При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.  
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска АКРЭМ™-ШИФЕР пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

**ХРАНЕНИЕ** В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.  
**Допускается транспортирование при температуре минус 20°C до одного месяца.**  
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57  
т/ф (812) 252-54-87  
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34  
e-mail: [nto@emlak.ru](mailto:nto@emlak.ru)  
<http://www.emlak.ru>