

ОПИСАНИЕ ПОЛИКРЭМ-РЕСТАВРАТОР – воднодисперсионная грунтовка на специальной полимерной дисперсии.

НАЗНАЧЕНИЕ Для внутренних реставрационных работ.
Для грунтования новых штукатурных основ (потолков и стен), закрепления старых, по старым красочным слоям, если их снятие ведет к разрушению основы.
Обладает глубокопроникающей способностью, высокой паропроницаемостью.
Обеспечивает выравнивание впитывающей способности основы и адгезии финишного покрытия, существенно уменьшая его расход.
Для улучшения свойств цементных и известковых растворов.
Входит в красочную программу АКРЭМ™-РЕСТАВРАТОР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|-------------|
| ➤ Цвет: | бесцветный | ➤ Плотность, г/см ³ : | 1,02 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Расход на один слой, кг/м ² : | 0,090-0,130 |
| ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: | 11-13 | | |

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- перед нанесением, при необходимости, участки, зараженные грибком или водорослями, обработать составом АНТИПЛЕСЕНЬ;
- тщательно перемешать;
- профильтровать;
- разбавить водой в соотношении 1:1 (для грунтования) или 1:2 (для цементных и известковых растворов);
- нанести в 1-2 слоя на очищенную (от пыли, грязи, жира, неплотнодержащихся частиц красочного, шпатлевочного или штукатурного слоя) основу.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- температура основы и воздуха не ниже 15°C;
- относительная влажность воздуха не выше 85%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик пневматическое распыление.
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ МЕЖСЛОЙНОЙ СУШКИ При температуре основы и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка ПОЛИКРЭМ-РЕСТАВРАТОР пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ В герметичной упаковке при температуре воздуха не ниже 0°C.
Не допускать замораживания!
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
<http://www.emlak.ru>