



## ГРУНТОВКА-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ЭМЛАК ПРАЙМЕР-ШПАТ ЖД

<b>ОПИСАНИЕ</b>	Двухкомпонентная акрилуретановая грунтовка-выравниватель.														
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Грунтовка предназначена для межслойного адгезионного грунтования и выравнивания металлических поверхностей после местного шпатлевания перед нанесением финишного покрытия. Применяется в системах покрытий, предназначенных для окрашивания железнодорожного подвижного состава, транспортных средств и других изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и требующих специальной декоративной отделки.														
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>															
	➤ Цвет	серый													
	➤ Массовая доля нелетучих веществ, %		не менее 57												
<b>НАНЕСЕНИЕ</b>															
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Грунтовку наносят в 1-2 слоя на предварительно загрунтованную грунтовками Эмлак Праймер 263 ES, Эмлак Праймер ЖД и зашпатлеванную шпатлевкой Полиэр-Эмлак поверхность. Загрунтованную поверхность шлифовать перед нанесением краски (шкурка № 600-900).														
<b>ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВКИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ обеспечить температуру грунтовки в диапазоне 15-25°C, затем перемешать основу до однородной консистенции;</li> <li>➤ совместить основу грунтовки и отвердитель HD-510 ЖД, в соотношении, указанном в сертификате качества, перемешать в течение 10-15 мин, при необходимости ввести растворитель ЭМЛАК № 225 не более 10 % от объема, выдержать перед нанесением в течение 10 мин (при 25°C); - 30 мин (при 10°C);</li> <li>➤ жизнеспособность композиции при 20°C составляет не менее 6 ч, уменьшается при повышении температуры, увеличивается при ее понижении, может уменьшаться в больших объемах.</li> </ul>														
<b>УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ температура воздуха 10-30°C;</li> <li>➤ относительная влажность воздуха рекомендуемая до 80 %;</li> <li>➤ рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 3°C;</li> <li>➤ отсутствие осадков.</li> </ul>														
<b>МЕТОД ОКРАШИВАНИЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Безвоздушное распыление</li> <li>➤ Пневматическое распыление</li> <li>➤ Параметры процесса окрашивания – согласно требованиям регламента по проведению окрасочных работ.</li> </ul>														
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">до степени 1</th> <th colspan="2" style="width: 50%;">до степени 3</th> <th style="width: 25%;">до перекрытия</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20°C</td> <td>20°C</td> <td>60°C</td> <td>20°C</td> </tr> <tr> <td>1 ч</td> <td>3 ч</td> <td>1 ч</td> <td>5-10 мин</td> </tr> </tbody> </table>			до степени 1	до степени 3		до перекрытия	20°C	20°C	60°C	20°C	1 ч	3 ч	1 ч	5-10 мин
до степени 1	до степени 3		до перекрытия												
20°C	20°C	60°C	20°C												
1 ч	3 ч	1 ч	5-10 мин												
	<p>Время высыхания может изменяться в зависимости от влажности воздуха и интенсивности воздухообмена у окрашенной поверхности. В процессе сушки следует исключить резкие снижения температуры, приводящие к конденсации влаги на поверхности и обеспечить вентиляцию для удаления растворителя. Запрещается нагнетание теплого воздуха до полного испарения растворителей во избежание образования поверхностной пленки, вызывающей удержание растворителя.</p>														
<b>ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ</b>	Грунтовку обычно наносят в один-два слоя. Перекрывается эмалью Эматоп ЖД.														

Рекомендуется применять в системах по согласованию со специалистами ЗАО «ЭМЛАК».

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	Диапазон нанесения	Толщина 1 слоя высушенного покрытия, мкм	Теоретический расход на 1 м <sup>2</sup> кг
	Типичный		60-70

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунтовка является пожароопасной, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в её состав. Все работы, связанные с применением грунтовки, должны проводиться в помещениях, снабженных общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений.

До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с органорастворяемыми лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению.

Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

## ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение грунтовки производят при температуре до 35°C. Тара с грунтовкой должна быть герметично закрыта, защищена от прямых солнечных лучей, атмосферной влаги и источников нагрева.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭМЛАК».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177 г. СПб, ул. Караваяевская, 57  
т/ф (812) 740-62-33, 740-62-35, 747-11-66  
тел. (812) 252-95-13, 320-67-56  
e-mail: [marketing@emlak.ru](mailto:marketing@emlak.ru)  
<http://www.emlak.ru>