

**ОПИСАНИЕ** АКРЭМ™-КОМФОРТ-20 – воднодисперсионная акриловая краска.

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для внутренних и наружных работ. Для окрашивания деревянных окон, дверей, панелей, ДВП, МДФ. Создает прочное, водостойкое, атмосферо- и УФ-стойкое покрытие с превосходной долговременной защитой (согласно требованиям ГОСТ 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетом»). Срок службы в условиях умеренного климата не менее 5 лет.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                                 |                                 |  |           |
|---------------------------------|---------------------------------|--|-----------|
| ➤ Цвет:                         | белый, цветные под заказ        | ➤ Степень перетира, не более, мкм:   | 20        |
| ➤ Глянец:                       | матовая                         | ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:  | 46-52     |
| ➤ Разбавитель:                  | <b>вода</b>                     | ➤ Расход на один слой, в зависимости от способа нанесения, кг/м <sup>2</sup> : | 0,11-0,13 |
| ➤ Плотность, г/м <sup>3</sup> : | 1,2                             | ➤ Стойкость к воздействию воды при t 20°C, не менее, ч:                        | 24        |
| ➤ Стойкость к мытью:            | выдерживает слабощелочное мытье |  |           |

➤ Вязкость:	<b>Марка «П»</b> (для пневмораспыления)		<b>Марка «Б»</b> (для безвоздушного распыления)	
	условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с:	20	по ротационному вискозиметру, не менее мПа/с:	6000

### НАНЕСЕНИЕ

- РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**
- тщательно перемешать;
  - при необходимости разбавляют водой (не более 5%);
  - окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и жира;
  - непрочно держащееся покрытие должно быть полностью удалено.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ** ➤ температура поверхности и воздуха не ниже 15°C.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ** Кисть, валик, пневматическое и безвоздушное распыление. Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ТОЛЩИНА ОДНОГО СЛОЯ, мкм	<b>При пневмораспылении</b>		<b>При безвоздушном распылении</b>	
	мокрого	сухого	мокрого	сухого
	около 100	45-50	около 250	120

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.  
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска АКРЭМ™-КОМФОРТ-20 пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с воднодисперсионными лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

**ХРАНЕНИЕ** Транспортирование и хранение краски производят при температуре выше 0°C. Тара с краской должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.

**Не допускать замораживания!**  
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.

