

**ОПИСАНИЕ** АКРЭМ™-КОМФОРТ-30 – воднодисперсионная акриловая краска.

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для внутренних и наружных работ. Для окрашивания деревянных окон, дверей, панелей, ДВП, МДФ. Создает прочное, водостойкое, атмосферо- и УФ-стойкое покрытие с превосходной долговременной защитой (согласно требованиям ГОСТ 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетом»). Срок службы в условиях умеренного климата не менее 5 лет.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                      |                                 |   |           |
|----------------------|---------------------------------|---|-----------|
| ➤ Цвет:              | белый, цветные под заказ        | ➤ Степень перетира, не более, мкм:                                | 20        |
| ➤ Глянец:            | полуматовая                     | ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:                             | 46-52     |
| ➤ Разбавитель:       | <b>вода</b>                     | ➤ Расход на один слой, в зависимости от способа нанесения, кг/м²: | 0,11-0,13 |
| ➤ Плотность, г/м³:   | 1,2                             | ➤ Стойкость к воздействию воды при t 20°C, не менее, ч:           | 24        |
| ➤ Стойкость к мытью: | выдерживает слабощелочное мытье |   |           |

|             |  |    |  |      |
|-------------|--|----|--|------|
| ➤ Вязкость: | <b>Марка «П»</b><br>(для пневмораспыления)                 |    | <b>Марка «Б»</b><br>(для безвоздушного распыления) |      |
|             | условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с: | 20 | по ротационному вискозиметру, не менее мПа/с:      | 6000 |

### НАНЕСЕНИЕ

- РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**
- тщательно перемешать;
  - при необходимости разбавляют водой (не более 5%);
  - окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и жира;
  - непрочно держащееся покрытие должно быть полностью удалено.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ** ➤ температура поверхности и воздуха не ниже 15°C.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ** Кисть, валик, пневматическое распыление. Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

| ТОЛЩИНА<br>ОДНОГО СЛОЯ,<br>мкм | При пневмораспылении |        | При безвоздушном распылении |        |
|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------|--------|
|                                | мокрого              | сухого | мокрого                     | сухого |
|                                | около 100            | 45-50  | около 250                   | 120    |

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.  
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска АКРЭМ™-КОМФОРТ-30 пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с воднодисперсионными лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

**ХРАНЕНИЕ** Транспортирование и хранение краски производят при температуре выше 5°C. Тара с краской должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.

**Не допускать замораживания!**  
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.

