

**ОПИСАНИЕ** АКРЭМ™-КОМФОРТ-50 – воднодисперсионная акриловая краска.

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для внутренних и наружных работ.  
Для окрашивания оконных рам и дверей, а также по новым или ранее окрашенным деревянным, ДВП, МДФ, гипрокартонным, бетонным, оштукатуренным или клееными стеклообоями поверхностями внутри помещений.  
Создает прочное, легкомоющееся износостойкое покрытие с отличными декоративными свойствами. Не желтеет со временем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Цвет:	белый, цветные под заказ	➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с:	60
➤ Глянец:	полуглянцевая	➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:	46-52
➤ Разбавитель:	<b>вода</b>	➤ Расход на один слой, в зависимости от способа нанесения, кг/м <sup>2</sup> :	0,11-0,13
➤ Степень перетира, не более, мкм:	20	➤ Стойкость к воздействию воды при t 20°C, не менее, ч:	24
➤ Стойкость к мытью:	выдерживает слабощелочное мытье		

### НАНЕСЕНИЕ

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- тщательно перемешать;
- при необходимости разбавляют водой (не более 5%);
- окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли и жира;
- непрочно держащееся покрытие должно быть полностью удалено;
- наносится в 2 слоя;
- допускается колеровка водными пигментными пастами.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

- температура поверхности и воздуха не ниже 15°C.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ** Кисть, валик, пневматическое распыление.  
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.  
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска АКРЭМ™-КОМФОРТ-50 пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с воднодисперсионными лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

**ХРАНЕНИЕ** Транспортирование и хранение краски производят при температуре выше 5°C.  
Тара с краской должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.  
**Не допускать замораживания!**  
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57  
т/ф (812) 252-54-87  
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34  
e-mail: [nto@emlak.ru](mailto:nto@emlak.ru)  
<http://www.emlak.ru>