

ОПИСАНИЕ	БАЛЕТ ПЛЮС – воднодисперсионный акрил-полиуретановый паркетный лак.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренней отделки, паркетных полов, деревянных лестниц, мебели и других изделий из древесины. Образует прочное, износостойкое покрытие с превосходной долговременной защитой деревянных поверхностей. Покрытие не желтеет в процессе эксплуатации, подчеркивает текстуру дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Цвет:	бесцветный или тонированный по колерной карте ЗАО «ЭмЛак»	➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:	42-47
➤ Глянец:	полуглянцевый, матовый	➤ Расход на один слой, в зависимости от породы древесины, кг/м ² :	0,10-0,15
➤ Разбавитель:	вода	➤ Стойкость к воздействию жидкостей:	
➤ Плотность, г/см ³ :	1,05–1,10	– вода при t 20°C, не менее, ч	8
➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с:	25*	– 0,5% моющего раствора при t 35°C, не менее, ч	0,5

* при нанесении методом распыления – вязкость увеличивают по требованию заказчика

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ поверхность шкурят, очищают от пыли, воска и жировых загрязнений; ➤ перед нанесением лак хорошо перемешивают; ➤ первый слой можно нанести с дополнительным разбавлением водой (на 5–10%); ➤ после сушки первого слоя лака (1 час) необходимо зашкурить поднявшийся ворс тонкой наждачной бумагой и нанести второй и третий слои лака; ➤ при нанесении лак образует молочно-белую пленку, которая становится прозрачной по мере высыхания; ➤ в течение первых двух недель не рекомендуется подвергать лакированное покрытие сильным механическим нагрузкам.
-----------------------------------	---

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ температура поверхности и воздуха не менее 15°C; ➤ влажность древесины – 10±2%.
--------------------------	--

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик, распыление. Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.
-------------------------	---

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины.
------------------------	---

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Лак БАЛЕТ ПЛЮС пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с воднодисперсионными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ	Транспортирование и хранение лака производят при температуре выше 5°C. Тара с лаком должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.
-----------------	--

Не допускать замораживания!

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваевская, 57
 т/ф (812) 252-54-87
 тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
 e-mail: nto@emlak.ru
 http://www.emlak.ru