

ОПИСАНИЕ БАЛЕТ – воднодисперсионный акрил-полиуретановый паркетный лак.

НАЗНАЧЕНИЕ Для внутренних работ.
Применяется для внутренней отделки, паркетных полов, деревянных лестниц, мебели и других изделий из древесины.
Образует прочное, стойкое к истиранию покрытие, не желтеющее в процессе эксплуатации. Подчеркивает текстуру дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ Цвет: | бесцветный или тонированный по колерной карте ЗАО «ЭмЛак» | ➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с: | 25 |
| ➤ Глянец: | полуглянцевый, матовый | ➤ Расход на один слой, в зависимости от породы древесины, кг/м ² : | 0,10-0,15 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Стойкость к воздействию жидкостей, не менее, ч: | 8 |
| ➤ Плотность, г/см ³ : | 1,05–1,10 | – вода при t 20°C: | 8 |
| ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: | 37-43 | – 0,5% моющего раствора при t 35°C: | 0,5 |

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Лак производится в готовом к применению виде.

- поверхность шкурят, очищают от пыли, воска и жировых загрязнений;
- первый слой можно нанести с дополнительным разбавлением водой (на 5–10%);
- при нанесении лак образует молочно-белую пленку, которая становится прозрачной по мере высыхания;
- в течение первых двух недель не рекомендуется подвергать лакированное покрытие сильным механическим нагрузкам.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- температура поверхности и воздуха не менее 15°C;
- влажность древесины – 10±2%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ Кисть, валик, распыление.
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Лак БАЛЕТ пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с воднодисперсионными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ Транспортирование и хранение лака производят при температуре выше 5°C.
Тара с лаком должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.

Не допускать замораживания!

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
<http://www.emlak.ru>