

**ОПИСАНИЕ** Краска БИОКРЭМ-3 – водноразбавляемая алкидная кроющая пропитка.

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для наружных и внутренних работ.  
Применяется для декоративной кроющей отделки древесины и изделий из древесных материалов.  
Обеспечивает защиту от ультрафиолетовых лучей, влаги, поражения синевой и гнилью. Не трескается и не отслаивается.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |   |  |             |
|---|--|-------------|
| ➤ Цвет: солнечная береза, абрикос, рябина, красно-коричневый или любой по согласованию с Заказчиком | ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:                        | 46-51       |
| ➤ Глянец: полуматовая   | ➤ Плотность, г/см <sup>3</sup> :                             | 1,3         |
| ➤ Разбавитель: <b>вода</b>  | ➤ Расход на один слой, кг/м <sup>2</sup> :                   | 0,100-0,150 |
|   | ➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с: | 30          |

### НАНЕСЕНИЕ

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- тщательно перемешать;
- поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от жира, воска и пыли.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

- температура поверхности и воздуха не ниже 15°C

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ** Кисть, валик, распыление.  
Инструмент **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** До степени 3 при температуре воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.  
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска БИОКРЭМ-3 пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

**ХРАНЕНИЕ** Транспортирование и хранение краски производят при температуре выше 0°C.  
Тара с краской должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.

**Не допускать замораживания!**  
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваевская, 57  
т/ф (812) 252-54-87  
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34  
e-mail: [nto@emlak.ru](mailto:nto@emlak.ru)  
<http://www.emlak.ru>