

ОПИСАНИЕ	ЭКОПЛАСТ – воднодисперсионная акриловая краска.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для окрашивания деревянных окон, дверей, панелей и других изделий из древесины и древесных материалов внутри и снаружи помещений. Краска образует высокоэластичное, прочное, водостойкое паропроницаемое, атмосферо- и УФ-стойкое покрытие с превосходной долговременной защитой, в холодном и умеренном климате (согласно требованиям ГОСТ 24700-99, «ТУ. Блоки оконные деревянные со стеклопакетом») – не менее 5 лет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|--|--|
| ➤ Цвет: белый или любой по запросу заказчика | ➤ Степень перетира, не более, мкм: 20 |
| ➤ Глянец: полуглянцевая, полуматовая | ➤ Плотность, г/м ³ : 1,2 |
| ➤ Разбавитель: вода | ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: 49-54 |
| | ➤ Расход на один слой, кг/м ² : 0,10-0,15 |

➤ Вязкость:	Марка «П» (для пневмораспыления)		Марка «Б» (для безвоздушного распыления)	
	условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с:	20	по ротационному вискозиметру, не менее мПа·с:	3000

НАНЕСЕНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от жира, воска и пыли; ➤ перед нанесением хорошо перемешать.
-----------------------------------	--

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	➤ наносить при температуре поверхности и воздуха 15°C и относительной влажности воздуха 65%.
--------------------------	--

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, распыление. Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.
-------------------------	--

ТОЛЩИНА ОДНОГО СЛОЯ, мкм	При пневматическом распылении		При безвоздушном распылении	
	мокрого	сухого	мокрого	сухого
	около 100	45-50	около 250	около 120

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	На отлип при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 2 часа. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины.
------------------------	--

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска ЭКОПЛАСТ пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ	Транспортирование и хранение краски производят при температуре выше 0°C. Тара с краской должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги. Не допускать замораживания! Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.
-----------------	---

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.

