

<b>ОПИСАНИЕ</b>	ЭКОГРУНТ – воднодисперсионный акриловый грунт.
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>	Для профилактики против синевы, плесени и дереворазрушающих грибов порозаполняющий грунт. Улучшает адгезию последующих слоев лака или красок к древесине. Обработанная древесина является несущей основой для последующей отделки продуктами ЭКО-СИСТЕМЫ для окраски окон и наружных дверей (ЭКОЛАК, ЭКОПЛАСТ или АКРЭМ™-КОМФОРТ-20, 30, 50).

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Цвет:	белый, бесцветный, дуб, тик, красное дерево, палисандр и по согласованию с Заказчиком	➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с:	20
➤ Разбавитель:	<b>вода</b>	➤ Расход на один слой, в зависимости от породы древесины, кг/м <sup>2</sup> :	0,150-0,200
➤ Плотность, г/см <sup>3</sup> :	1	➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:	
		– под краску	40–46
		– под лак	22–30

### НАНЕСЕНИЕ

<b>РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ</b>	Грунт ЭКОГРУНТ поставляется в готовом к применению виде. ➤ перед нанесением тщательно перемешать; ➤ при необходимости разбавить водой в соотношении 1:1 в зависимости от метода нанесения; ➤ деревянная поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от жира, воска и пыли; ➤ нанести в один слой.
<b>УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ</b>	➤ температура поверхности и воздуха не менее 15°C; ➤ влажность древесины – 10±2%.
<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Кисть, облив, струйный, окунание, пневматическое распыление. Инструмент и тару <b>сразу</b> после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b>	До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 2 часа. Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунт ЭКОГРУНТ пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

### ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение грунта производят при температуре выше 0°C. Тара с грунтом должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.

**Не допускать замораживания!**

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57  
т/ф (812) 252-54-87  
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34  
e-mail: nto@emlak.ru  
<http://www.emlak.ru>