

**ОПИСАНИЕ** ЭКОГРУНТ-АНТИПАЙЛ – водноразбавляемая грунт-пропитка на основе водной эмульсии специальных полимеров.

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для профилактики против синевы, плесени и дереворазрушающих грибов порозаполняющая водная грунт-пропитка. Обработанная древесина является несущей основой для последующей отделки продуктами ЭКО-СИСТЕМЫ для окраски окон и наружных дверей, а также паркетных лаков БАЛЕТ или БАЛЕТ ПЛЮС.

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА** Глубоко проникает в поры древесины. Препятствует поднятию ворса. Быстро высыхает. Тонированная грунт-пропитка дает ровную окрашенную поверхность.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                                  |   |   |             |
|----------------------------------|---|---|-------------|
| ➤ Цвет:                          | белый, бесцветный, дуб, тик, красное дерево, палисандр и по согласованию с Заказчиком | ➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с:                  | 13±2        |
| ➤ Разбавитель:                   | <b>вода</b>   | ➤ Расход на один слой, в зависимости от породы древесины, кг/м <sup>2</sup> : | 0,060-0,080 |
| ➤ Плотность, г/см <sup>3</sup> : | 1   | ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:   | 15–16       |

## НАНЕСЕНИЕ

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ** Грунт-пропитка ЭКОГРУНТ-АНТИПАЙЛ поставляется в готовом к применению виде.

- перед нанесением тщательно перемешать;
- деревянная поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от грязи, жира, смолы и пыли;
- наносится в один слой.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

- температура поверхности и воздуха не менее 15°C;
- влажность древесины – 10±2%.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ** Кисть, облив, окунание, пневматическое распыление. Инструмент и тару **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 1 час.  
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Грунт-пропитка ЭКОГРУНТ-АНТИПАЙЛ пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

**ХРАНЕНИЕ** Транспортирование и хранение грунт-пропитки производят при температуре выше 5°C. Тара с грунт-пропиткой должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.  
**Не допускать замораживания!**  
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Каравеевская, 57  
т/ф (812) 252-54-87  
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34  
e-mail: nto@emlak.ru  
http://www.emlak.ru