

ОПИСАНИЕ	КАДРИЛЬ – воднодисперсионная акриловая краска.
НАЗНАЧЕНИЕ	Для внутренних работ. Применяется для ранее окрашенных и неокрашенных деревянных и бетонных полов по предварительно подготовленной поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | | | |
|--|---|---|--------|
| ➤ Цвет: | красно-коричневый, желто-коричневый, светло-бежевый | ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %: | 48-54 |
| ➤ Глянец: | матовая | ➤ Степень перетира, не более, мкм: | 30 |
| ➤ Разбавитель: | вода | ➤ Расход на один слой, кг/м ² : | 90-120 |
| ➤ Плотность, г/см ³ : | 1,2–1,3 | ➤ Стойкость к воздействию жидкостей, не менее, ч: | |
| ➤ Условная вязкость (по ВЗ-246 с Ø сопла 4 мм), не менее, с: | 60 | – вода при t 20°C: | 24 |
| ➤ Стойкость к мытью: | выдерживает слабощелочное мытье | – 0,5% моющего раствора при t 35°C: | 15 |
| | | – минеральное масло: | 24 |

НАНЕСЕНИЕ

- | | |
|-----------------------------------|--|
| РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ➤ поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, тщательно очищаются до их полного удаления; |
| | ➤ непрочнодержавшиеся старые покрытия удаляются; |
| | ➤ бетонные поверхности тщательно обеспыливаются и грунтуются грунтом ПОЛИКРЭМ-В. |

- | | |
|--------------------------|---|
| УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ | ➤ температура поверхности и воздуха не ниже 15°C. |
|--------------------------|---|

- | | |
|-------------------------|--|
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ | Кисть, валик, пневматическое распыление.
Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством. |
|-------------------------|--|

- | | |
|------------------------|--|
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% – 3 часа.
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины. |
|------------------------|--|

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска КАДРИЛЬ пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

- | | |
|-----------------|--|
| ХРАНЕНИЕ | Транспортирование и хранение краски производят при температуре выше 0°C.
Тара с краской должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.
Не допускать замораживания!
Гарантийный срок хранения – 9 месяцев. |
|-----------------|--|

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
<http://www.emlak.ru>