

**ОПИСАНИЕ** ШПАКРЭМ-Д – воднодисперсионная эластичная безугадочная акриловая шпатлевка.

**НАЗНАЧЕНИЕ** Для выравнивания и исправления дефектов обработки на поверхности деревянных изделий перед нанесением кроющих лакокрасочных материалов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- |                            |   |   |       |
|----------------------------|---|---|-------|
| ➤ Цвет:                    | белый, дуб, тик, красное дерево, береза, сосна и по согласованию с Заказчиком | ➤ Толщина одного слоя, не менее, мм:                    | 1     |
| ➤ Разбавитель:             | <b>вода</b>   | ➤ Стойкость к воздействию воды при t 20°C, не менее, ч: | 24    |
| ➤ Способность шлифоваться: | хорошая   | ➤ Расход на один слой толщиной, кг/м <sup>2</sup> :     | 1,400 |
|                            |   | ➤ Массовая доля нелетучих веществ, %:                   | 72–77 |

## НАНЕСЕНИЕ

**РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ** Шпатлевка выпускается готовой к употреблению, но возможно разбавление небольшим количеством воды. Поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от жира, воска, силикона и пыли. Большие по размерам полости и дефекты шпатлюются в несколько раз. После высыхания шероховатость и неровности шлифуются, после удаления пыли поверхность готова к окрашиванию.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ** ➤ температура поверхности и воздуха не ниже 15°C

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ** Шпателем. Инструмент и тару **сразу** после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ** До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20°C и относительной влажности воздуха 65% - 1 час (в зависимости от толщины слоя).  
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха, влажности древесины.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Шпатлевка ШПАКРЭМ-Д пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

**ХРАНЕНИЕ** Транспортирование и хранение шпатлевки производят при температуре выше 0°C. Тара со шпатлевкой должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.

**Не допускать замораживания!**

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭмЛак».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177, г. СПб, ул. Караваяевская, 57  
т/ф (812) 252-54-87  
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34  
e-mail: [nto@emlak.ru](mailto:nto@emlak.ru)  
<http://www.emlak.ru>