

## Базовая Эмаль ЭМАКОУТ 7320 ЦВ

**ОПИСАНИЕ** Базовая эмаль ЭМАКОУТ 7320 ЦВ представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акриловой смолы в органических растворителях

**НАЗНАЧЕНИЕ** Базовая эмаль Эмакоут ЦВ предназначена для окрашивания железнодорожного подвижного состава, вагонов метрополитена, различных видов городского и коммерческого транспорта, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, а также внутри помещения, с целью получения декоративного слоя в кратчайшие сроки с широкой гаммой цветов. Базовую эмаль Эмакоут 7320 ЦВ применяется в комплексе – путем нанесения на подготовленную загрунтованную поверхность акриловыми, полиуретановыми и эпоксидными грунтовками производства ЗАО «Эмлак» с последующим перекрытием ее защитно-декоративными лаками Эма топ ЖД или Эма топ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет по согласованию с заказчиком
- Массовая доля нелетучих веществ, % 30-47

### НАНЕСЕНИЕ

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ** Базовую эмаль Эмакоут 7320 ЦВ наносят на загрунтованную сухую поверхность, очищенную от пыли, грязи, при температуре от 15 до 30 °С.

**ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТ-ЭМАЛИ**

- обеспечить температуру эмали в диапазоне 15-25°С, затем перемешать до однородной консистенции;
- при необходимости разбавить растворителем ЭМЛАК № 235 не более 30 % от массы эмали.

**УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ**

- температура воздуха от минус 15 до +30°С;
- относительная влажность воздуха рекомендуемая до 85 %;
- рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 3°С;
- отсутствие осадков.

МЕТОД ОКРАШИВАНИЯ	Пневматическое распыление			Кисть		Валик
	Давление краски, МПа – 0,4-0,6; Диаметр сопла –1,4-1,5 мм	Допускается нанесение кистью или валиком при окрашивании небольших участков поверхности				
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	до твердой пленки			до перекрытия		
	15°С	20°С	30°С	15°С	20°С	30°С
	60 мин	40 мин	20 мин	25 мин	15 мин	10 мин

Время высыхания однослойного покрытия может изменяться в зависимости от влажности воздуха и интенсивности воздухообмена у окрашенной поверхности. В процессе сушки следует исключать резкие снижения температуры, приводящие к конденсации влаги на поверхности и обеспечивать вентиляцию для удаления растворителя.

**ВЫДЕРЖКА ДО НАНЕСЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ** Максимальная продолжительность выдержки покрытия не ограничена. При длительном хранении окрашенных конструкций перед нанесением следующего слоя с поверхности следует удалить соль, продукты меления и другие загрязнения путем отмывки чистой пресной водой под высоким давлением.

ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	Диапазон нанесения	Толщина 1 слоя пленки, мкм*		Теоретический расход, на 1 м <sup>2</sup>	
		сухой	мокрой	л	кг
	Максимальный	30	60	0,096-0,180	0,08-0,10
	Типичный	20	45	0,084-0,120	0,07-0,09
* В зависимости от назначения и условий эксплуатации покрытия возможны отклонения от указанной толщины. Это приведет к изменению цвета, расхода, а также может повлиять на время высыхания и интервал перекрывтия.					

#### ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

Базовую эмаль ЭМАКОУТ 7320 ЦВ наносят в 2 слоя.

При нанесении эмали в 2 слоя используется способ «мокрый по мокрому» с промежуточной выдержкой между слоями от 10 до 15 минут при температуре (20±2)°С. Рекомендуемая толщина сухого двухслойного покрытия эмали 40 мкм.

Толщина сухой пленки и расход мокрого слоя зависит от процента разбавления и метода нанесения.

При необходимости число слоев может быть увеличено до набора необходимой толщины.

*Рекомендуется применять в системах по согласованию со специалистами ЭМЛАК.*

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обращаться с осторожностью. Базовая эмаль является пожароопасной, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в ее состав. Все работы, связанные с изготовлением и применением базовой эмали, должны проводиться в помещениях, снабженных общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны производственных помещений.

До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные меры предосторожности при работе с органорастворяемыми лакокрасочными материалами, а также рекомендации, данные в инструкции по нанесению.

Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на организм человека.

#### ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение базовой эмали производят при температуре до 35°С. Тара с базовой эмалью должна быть герметично закрыта, защищена от прямых солнечных лучей и атмосферной влаги.

Гарантийный срок хранения- 12 месяцев с даты изготовления.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «ЭМЛАК».

Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.



192177 г. СПб, ул. Караваяевская, 57  
т/ф (812) 740-62-33, 740-62-35, 747-11-66  
тел. (812) 252-95-13, 320-67-56  
e-mail: marketing@emlak.ru  
http://www.emlak.ru